

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00445-26

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 17 червня 2026 до 16 червня 2027

Term of validity is from

Продукція
Production

Інтегрована гідроізоляційна мембрана COLPHENE

6807

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ 9253:2023 "Настанова з проектування гідроізоляції підземних будівельних конструкцій" п. 4.12 Таблиця 2 (рядок 1 – водонепроникність), п. 5.7 Таблиця 4 (товщина); ДСТУ EN 13969:2019 "Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики (EN 13969:2004, IDT). Зі зміною № 1:2019" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.13; ДСТУ EN 13970:2019 "Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні шари, що перешкоджають проникненню водяної пари. Визначення та характеристики (EN 13970:2004, IDT)" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.12; ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" п. 15.3 (товщина, гнучкість на бруси);

Виробник (и)
Producer (s)

"SOPREMA SAS", 14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121, 67100 STRASBOURG
(Франція)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «МІЗОЛ», 07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, провулок 1 Травня, 30 Б, код ЄДРПОУ 33895476

Додаткова інформація
Additional information

Інтегрована гідроізоляційна мембрана COLPHENE, що виготовляються серійно з 17 червня 2026 до 16 червня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів); технічні характеристики, що декларуються виробником, наведені в додатку до се

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколів випробувань №№ R/26/06/17-2, R/26/06/17-1 від 17.06.2026 виданих ВЦ ТОВ
On the grounds of «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за
аналізом документації № 26/06/09-6/СА від 17 червня 2026

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката можна перевірити з допомогою QR-коду
або за тел. +38073-77-321-77



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00445-26**

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **17 червня 2026** до **16 червня 2027**

Term of validity is from

Технічні характеристики виробника інтегрованої гідроізоляційної мембрани COLPHENE

Характеристики	COLPHENE BSW Unilay H/P	COLPHENE BSW V	SOPREMA PROTECFONDATION	COLPHENE® BSW H Cap	COLPHENE BSW H Base
Модифікація	SBS	SBS	SBS	SBS	SBS
Тип армування	Подвійне (композитне)	Подвійне (композитне)	Нетканый поліефір	Подвійне (композитне)	Нетканый поліефір
Товщина	4,5 мм	3,0 мм	3,2 мм	2,5 мм	3,0 мм
Вага на 1 м ²	5,6 кг/м ²	3,8 кг/м ²	-	3,2 кг/м ²	3,6 кг/м ²
Верхній шар	Спеціальний адгезійний шар на основі кристалів діоксиду кремнію	Спеціальний адгезійний шар на основі кристалів діоксиду кремнію	Захисне неткане покриття	Спеціальний адгезійний шар на основі кристалів діоксиду кремнію	Термоплавка плівка
Нижній шар	Полімерна плівка	Самоклейюча поверхня	Термоплавка плівка	Термоплавка плівка	Макроперфорована плівка з піском
Міцність на розтяг, вздовж/впоперек	1150/900 Н/50 мм	750/680 Н/50 мм	550/400 Н/50 мм	800/700 Н/50 мм	1100/800 Н/50 мм
Стойкість до проколу	1700 Н	1000 Н	1000 Н	1000 Н	1000 Н
Опір гідростатичному тиску	≥110 м (11 бар)	≥110 м (11 бар)	≥110 м (11 бар)	≥110 м (11 бар)	≥110 м (11 бар)
Стойкість до бічної міграції води	≥110 м (11 бар)	≥110 м (11 бар)	-	≥110 м (11 бар)	≥110 м (11 атм)
Адгезія до конструкційного бетону	≥6500 Н/м	≥4200 Н/м	-	≥5500 Н/м	-
Опір відклеюванню з'єднань (напусків)	≥100 Н/50 мм	≥100 Н/50 мм	≥ 100 Н/50 мм	≥100 Н/50 мм	≥ 100 Н/50 мм
Стойкість до ударного навантаження	≥1500 мм	≥800 мм	≥ 1000 мм	≥600 мм	≥ 600 мм
Опір напусків на зріз	≥800 Н/50 мм	≥580 Н/50 мм	≥ 400 Н / 50 мм	≥560 Н/50 мм	≥ 700 Н / 50 мм
Відносне видовження при розтягуванні, вздовж/впоперек	55/55 %	45/45 %	30/30 %	45/45 %	55/55 %
Стойкість до статичного навантаження (на жорсткій основі)	≥20 кг	≥10 кг	≥ 15 кг	≥5 кг	≥ 15 кг
Опір роздиранню, вздовж/впоперек	375/375 Н	300/300 Н	200/200 Н	300/300 Н	300/300 Н
Гнучкість при низькій температурі	≤ -16 °C	≤ -16 °C	≤ -16 °C	≤ -16 °C	≤ -16 °C
Теплостійкість	≥100 °C	≥100 °C	≥ 100 °C	≥100 °C	≥100 °C
Коефіцієнт дифузії радону	5,6×10 ⁻¹² м ² /с	1,4×10 ⁻¹¹ м ² /с	-	6,6 × 10-12 м2/с	8,2 × 10-12 м2/с
Коефіцієнт дифузії радону (в напусках)	5,2×10 ⁻¹² м ² /с	1,3×10 ⁻¹¹ м ² /с	-	8,2 × 10-12 м2/с	8,2 × 10-12 м2/с

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

M.P.S. Stamp

43478470