

**Plastter™ PROF**

Толщина битума	1,45 мм
Толщина защитной пленки	0,063 мм
Общая толщина	1,5 мм
Армированный слой	есть, полиэстеровая пленка
Поверхностная плотность	1,5 кг/м <sup>2</sup>
Прочность при растяжении вдоль/поперек	65/77 Н
Прочность на разрыв	18 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на прокол	71 Н
Удлинение	11%
Удлинение состава	2000%
Точка размягчения	95 °C
Низкотемпературная эластичность	> - 40 °C
Адгезия к стали	5,8 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия к бетону	4,9 Н/мм <sup>2</sup>
Диапазон рабочих температур	-40...+80 °C
Диапазон температур применения	+5...+45 °C
Условия хранения при температуре	от +5 °C до +25 °C
Срок хранения	1 год при соблюдении условий хранения

**Plastter™ ST**

Толщина битума	1,00 мм
Толщина алюминиевой ленты	0,1 мм
Общая толщина	1,1 мм
Армированный слой	есть, полиэстеровая пленка
Поверхностная плотность	1,2 кг/м <sup>2</sup>
Прочность при растяжении вдоль/поперек	100 Н/25 мм
Прочность на разрыв	70 Н / 70 Н
Удлинение	> 40 %
Точка размягчения	90 °C
Низкотемпературная эластичность	- 10 °C
Адгезия к стали	> 50 Н / 25 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+80 °C
Диапазон температур применения	+5...+45 °C
Условия хранения при температуре	от +5 °C до +25 °C
Срок хранения	1 год при соблюдении условий хранения