

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00568-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **29 липня 2024 до 28 липня 2027**
Term of validity is from

Продукція
Production

Матеріал геотекстильний рулонний TYPAR® марок SF20,
SF27(Geoproma®) SF32, SF40, SF49, SF56, SF78

5603

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 "Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги" п. 5.15 Таблиця 5.2 (поверхнева щільність, товщина, міцність на розтяг); Таблиця А.3, А.4, А.5 (міцність на розтяг, видовження при розтягу, ширина, довжина, площа рулону);

Виробник (и)
Producer (s)

"DuPont De Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.", Rue General Patton, L-2984
Luxembourg (Люксембург)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"DuPont De Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.", Rue General Patton, L-2984
Luxembourg (Люксембург)

Додаткова інформація
Additional information

Матеріал геотекстильний рулонний TYPAR® марок SF20, SF27(Geoproma®) SF32, SF40, SF49, SF56, SF78, що виготовляються серійно з 29 липня 2024 до 28 липня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів) технічні характеристики, декларовані виробником, наведені в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколу випробувань № 1477 від 29.07.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації № 99-Б/СА від 29 липня 2024

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Наталія КАРПЮК

(Підпис, ініціали, прізвище) (Signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00568-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 29 липня 2024 до 28 липня 2027
Term of validity is from

Технічні характеристики виробника на матеріал геотекстильний рулонний TYPAR® марок
SF20, SF27 (Geoproma®) SF32, SF40, SF49, SF56, SF78

Назва показників	Од.вим.	Марки Typar®						
		SF 20	SF 27 (Geoproma®)	SF 32	SF 40	SF 49	SF 56	SF78
Поверхнева щільність	г/м²	68	90	110	136	165	190	260
Товщина при навантаженні 2 кН/м²	мм	0,35	0,39	0,43	0,47	0,49	0,57	0.65
Товщина при навантаженні 200 кН/м²	мм	0,28	0,31	0,35	0,39	0,40	0,48	0.59
Енергія абсорбції	кДж/м²	1,0	1,8	3,0	3,7	5,8	5,8	8.6
Міцність на розрив, вздовж/впоперек	кН/м	3,4	5,5	7,0	9,0	12,6	13,1	20.0
Граничне видовження	%	35	50	45	52	52	52	50
Міцність при 5% видовженні	кН/м	1,8	2,6	3,3	4,0	5,2	5,7	7.8
Продавлювання CBR	Н	500	750	1000	1250	1800	1850	2900
Продавлювання конусом	мм	50	45	35	29	30	22	22
Розмір пор O_{90w}	мкм	225	175	140	120	90	80	75
Водопроникність V_{H50}	10^{-3} м/с	180	100	70	50	25	35	12
Водопроникність при навантаженні 20 кН/м²	10^{-4} м/с	5,2	4,7	4,6	2,8	1,7	1,9	1.4
Водопроникність при навантаженні 200 кН/м²	10^{-4} м/с	3,2	3,1	2,9	2,0	1,2	1,4	1.0
Довговічність	рік	> 100						
Сировина	-	100% поліпропілен						
Класифікація згідно ГБН В.2.3-37641918-544	-	ГТ.Н.Т.-*	ГТ.Н.Т.-*	ГТ.Н.Т.-*	ГТ.Н.Т.-1	ГТ.Н.Т.-*	ГТ.Н.Т.-2	ГТ.Н.Т.-3

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Наталія КАРПЮК

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp